



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP NỘI NGOẠI THẤT MÃ SẢN PHẨM: BT1001 – MÀU TRẮNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BT1001 là loại bột trét 1 thành phần được sản xuất trên cơ sở nhựa polymer đặc biệt kết hợp xi măng, bột talc, bột đá và phụ gia. Dùng để trét đắp nhằm làm đầy và làm đẹp các khuyết tật trên bề mặt nền, bê tông, tường giúp tái tạo bề mặt như ban đầu.

CÔNG DỤNG

Bột trét dùng để trám trét các vết lõm nhỏ, che khuyết điểm bề mặt nhằm tạo độ phẳng và độ nhẵn nền trước khi tiến hành sơn lớp lót và phủ hoàn thiện, tăng khả năng chống thấm và tạo tính thẩm mỹ cho bề mặt.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Dùng được cả trong nhà và ngoài trời.
Bột trét loại một thành phần, dễ sử dụng.
Bám dính tốt trên nền và có độ kết dính cực cao.
Tạo màng film và bám dính tốt với lớp sơn phủ kế tiếp.
Tăng cường khả năng chịu thời tiết của lớp phủ hoàn thiện.
Chống rạn nứt hiệu quả, chống thấm nước tốt.
Khả năng chịu tác động cơ học cao.
Thời gian khô nhanh.
Nhẹ xả, ít bụi dễ dàng để thi công lớp tiếp theo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc:	Trắng	
Thời gian khô:		
Độ dày thi công	500 μ m	1mm
Thời gian khô mặt	1 giờ	2 giờ
Thời gian trét lớp 2	4 giờ	5 giờ
Xả nhám	4 giờ	5 giờ
T.gian khô cứng hoàn toàn	12 giờ	12 giờ
Định mức lý thuyết:	1,0-2,0 kg/m ²	3 – 4,0 kg/m ²

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Phải đảm bảo bề mặt sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất.

Các vết nứt lớn cần phải được trét bằng loại chuyên dụng trước khi thi công.



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Không trét trên bề mặt có nhiệt độ quá 40 độ

Trường hợp bề mặt quá khô cần phải tưới nước giữ ẩm trước khi trét tránh rạn nứt.

Nên trộn bột trét với một lượng vừa đủ thi công vì nếu trộn nhiều thi công lâu quá bột sẽ bị khô và khó thi công.

Nên thổi bụi và vệ sinh sơ bộ bề mặt cần trát để bột trét bám dính tốt nhất với nền.

Cách trộn: Cho nước vào trước rồi cho bột từ từ vào. Nên trộn vật liệu bằng máy khoan tay loại mạnh tốc độ cao, gắn với lưới trộn thích hợp cho đến khi có được hỗn hợp đồng nhất.

Tỷ lệ pha trộn: 1 kg nước + 2 – 2,5 kg bột trét

Thi công: Dùng tằm nhựa hoặc bay để trát tùy theo điều kiện thi công.

Thời gian sử dụng sau khi trộn: 2 – 3 giờ

BẢO QUẢN

12 tháng trong bao bì kín.

ĐÓNG GÓI

Bao 40 kg

THÔNG TIN AN TOÀN

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong **Bảng Thông Số An Toàn Sản Phẩm**.

GHI CHÚ:

Các thông số trong bảng kỹ thuật này được dựa vào các bước thí nghiệm mà chúng tôi tin tưởng là chính xác và chỉ được dùng để làm hướng dẫn. Tất cả các khuyến cáo hoặc lời đề nghị liên quan đến sử dụng sản phẩm do hãng sơn Thế Hệ Mới sản xuất hoặc được ghi trong tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên trong thực tế sản phẩm thường được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đưa ra mà không cần thông báo trước.

Bản thông tin kỹ thuật này được phát hành ngày 25 tháng 10 năm 2025 và được thay cho các bản đã được phát hành trước.

Biên soạn

Lê Trần Hoài Phương